


STEJAR FRESHY HERRINGBONE



Nume furnizor	Barlinek S.A.
Index produs	BLC-DBE1-L05-XXR-A14130-F
Nr.catalog produs	1WC000062
Codul de bare EAN	5907461803261 (PL) 4823062636347 (UA)

MATERIAL/ STRUCTURĂ

Structura parchetului	Parchet cu 3 straturi: stratul superior din lemn de stejar, stratul din mijloc și stratul inferior din lemn de rășinoase.
Aspectul suprafeței	Parchet 1 lamelă (o singură lamelă pe suprafața parchetului), clasa Country
Finisarea suprafeței	5 straturi de lac acrilic mat, întărit cu raze UV (3 straturi de lac de grunduire, 2 straturi de lac de suprafață)
Sistem de montaj (in fiecare pachet se regasesc instrucțiuni de montaj)	Latura transversală - sistem Optilock, inserția pentru sistemul de blocare frontală - HDF

CARACTERISTICA STRATULUI SUPERIOR

Caracteristica stratului superior	Lemn de stejar cu proprietăți naturale, caracteristice pentru specie. Parchetul este caracterizat de variația așezării de inele și de o coloristică foarte diversificată. Se închide la culoare sub acțiunea razelor UV. Stratul superior cu o microfază pe patru laturi. Stratul superior al placilor periate este caracterizat de mici fisuri, defecte ale lemnului și noduri chituite.
Duritatea lemnului de stejar utilizat pentru stratul superior al parchetului. Metoda de măsurare - cf. standardului EN 13489 - analiza pe baza metodei Brinell (EN 1534)	Duritate medie - 37 MPa

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu standardul EN13489. Caracteristicile dimensionale și abaterile admisibile ale dimensiunilor elementelor, marcate în momentul părăsirii unității producătoare, au fost indicate în conformitate cu tipul elementelor de pardoseală multistrat.

DIMENSIUNI UNEI PLĂCI INDIVIDUALE

Dimensiuni unei plăci individuale (mm)	Toleranțe
Grosime: 14	Rost între două plăci montate ≤ 0,2mm
Lungime: 725	+/-0,1%
Lățime: 130	+/- 0,2mm

GROSIMILE FIECĂRUI STRAT AL PARCHETULUI MĂSURATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN 13647

Stratul superior	2,5 mm
Stratul de mijloc și cel inferior:	11,5 mm

AMBALAJ

Cantitatea plăcilor în pachet	7 buc. x 725mm
Pachet	0,65m ² / amb., 64 amb./palet = 41,6m ²

CARACTERISTICA PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/ GARANȚIE

Umiditatea parchetului	7% +/- 2%
Montaj pe un sistem de încălzire prin pardoseală:	Produsul este admis pentru montaj pe sistemele de încălzire prin pardoseală cu apă și cele electrice, în conformitate cu instrucțiunile de montaj, atașate în fiecare pachet de parchet.
Garanție	30 de ani

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*

Clasificarea stratului superior conform PN-EN 13489	Clasa liberă
Clasificarea stratului superior Barlinek	Clasa Family
Noduri sănătoase	Acceptabile pentru diametru până la 35mm
Noduri putrede, chituite, împrăștiate	Acceptabile pentru diametru până la 25mm
Găuri de la noduri, chituite	Acceptabile pentru diametru până la 20mm
Urme de coajă în interiorul lemnului	Acceptabile
Colorația stratului superior	Oricare
Trasee și sistemul fibrelor	Oricare
Luciul	Acceptabile fără restricții
Alburn	Acceptabile, pe margini până la maxim 10% lățime
Crăpături chituite	Acceptabile pentru lățime până la 5mm și lungime 100mm
Biodegradare (albăstreală/pete galbene)	Neacceptabile

* În conformitate cu standardul EN 13489, în lot pot fi incluse 3% plăci de alte clase. Limitările caracteristicilor specifice se referă la suprafața superioară a elementului. Umpluturile nodurilor, în special suprafețele periate, pot avea lipsuri, ceea ce este un efect intenționat pentru acest tip de finisaj al suprafeței decorative. Măsurarea caracteristicilor lemnului în conformitate cu EN 1310.

Atentie

Lemnul este un material natural ce este caracterizat de lipsa de repetabilitate.

Fotografiile individuale ale mostrelor nu redau în întregime aspectul produsului și sunt doar imagini orientative

Data întocmirii fișei – 12.07.2024